



-  91 893 68 61
-  Ctra. CM 4010, Km. 19
45224 - Seseña (Toledo)
-  eurocem@eurocemmorteros.com
-  <https://eurocemmorteros.com>



EUROCEM ADEPOL



Mortero compuesto por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales de granulometría controlada, resinas impermeabilizantes, fibras y aditivos especiales que mejoran las propiedades del mortero, como son adherencia al soporte, trabajabilidad, tiempos abiertos adecuados e impermeabilidad.



ADHESIVO SATE

EUROCEM ADEPOL es un adhesivo hidrófugo especialmente diseñado para la colocación de paneles de aislamiento en base de láminas de poliestireno y lana mineral.

A través de su composición incorpora valores tan importantes como son las fibras HD y resinas impermeabilizantes que aportan adherencia, resistencia y elasticidad, haciéndolo un producto idóneo para la colocación de sistemas de aislamiento térmico, tanto adhesivo como de recubrimiento de la placa.

NOTA LEGAL

Esta información ha sido obtenida en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna por parte de EUROCEM MORTEROS S.L., ya que las condiciones de aplicación y de obra quedan fuera de nuestro control, pudiendo alterar notablemente las características del producto.

PREPARACIÓN DE LA MASA

- Mezclar el producto con un 21% de agua aproximadamente, bien con medios mecánicos o manuales, y amasar hasta conseguir una pasta totalmente homogénea:
- En mezclado con batidor utilizar un batidor lento a 400 rpm. y dejar reposar la pasta unos 3 minutos antes de la aplicación.

SOPORTES

- Ladrillo cerámico, bloque de hormigón (no hidrófugo), enfoscados de mortero, como adhesivo y protección de paneles de poliestireno y lana mineral en sistemas sate.

APLICACIÓN

- Aplicable manual o mecánicamente.
- El soporte deberá ser resistente, poroso y estar limpio de polvo, grasas, yesos, desencofrantes, pinturas, etc.

SUMINISTRO Y EMBALAJE

- Sacos de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets plastificados de 56 sacos.
- Peso del palet: 1.400 Kg.
- Gama de colores: Gris o blanco.
- Conservación: 1 año en sitio seco y envase de origen.



F I C H A T É C N I C A

Características	MORTERO EUROCEM ADEPOL
<i>Certificación</i>	CE UNE-EN 998-1 GP-CSIV-W2
<i>Densidad en polvo</i>	1400 Kg. m ³
<i>Densidad en masa</i>	1600 Kg. m ³
<i>Densidad endurecido</i>	1500 Kg. m ³
<i>Granulometría</i>	0 – 1 mm
<i>Resistencia a compresión</i>	A 28 días: ≥ 10 N/mm ²
<i>Adherencia</i>	0,5±0,5 N/mm ²
<i>Capilaridad</i>	0,2±0,05 gm./dm ² min ½
<i>Agua de amasado</i>	21% aprox.
<i>Consumo</i>	1,6 Kg. m ² y mm de espesor

A P L I C A C I Ó N Y C A R A C T E R Í S T I C A S

Propiedades:

- Gran adherencia sobre los distintos tipos de soportes de albañilería, tanto cerámicos como de hormigón.
- Gran adherencia sobre los de paneles de poliestireno y permeable al vapor de agua.
- Impermeabilización frente al agua de lluvia que pudiera penetrar a través de los revestimientos de terminación.

Modo de empleo:

- Aplicar el adhesivo en bandas perimetrales y pegotes en el centro de los paneles de poliestireno.
- El espesor de aplicación del adhesivo depende del estado del soporte, para que los paneles queden perfectamente adheridos tanto al soporte como al panel y con perfecta planeidad.
- Es necesario colocar tacos expansivos en los extremos y el centro del panel.
- Para paneles de lanas minerales extender el producto con llana dentada en toda la superficie del panel.

Limitación de empleo:

- No aplicar sobre soportes de yeso ni con temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.
- No añadir ningún producto que modifique la formulación original ni agua sobre el producto una vez amasado.
- No colocar los paneles cuando el producto haya formado película.