



- 91 893 68 61
- Ctra. CM 4010, Km. 19
45224 - Seseña (Toledo)
- eurocem@eurocemmorteros.com
- <https://eurocemmorteros.com>



EUROCEM QUARZ - G



Mortero de revestimiento compuesto por resinas acrílicas, cargas minerales de granulometría controlada, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran las propiedades del mortero, proporcionando un acabado estético y de protección al edificio.



Nº 15/0049

U S O

El producto se comercializa en pasta, preparado para aplicar sobre los paramentos de obra.

El uso apropiado de EUROCEM QUARZ - G es el de revestimiento para fachadas, por lo tanto contribuye con los requisitos apropiados para un revestimiento de exteriores.

No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas con menos de 45°. Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

NOTA LEGAL

Esta información ha sido obtenida en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna por parte de EUROCEM MORTEROS S.L., ya que las condiciones de aplicación y de obra quedan fuera de nuestro control, pudiendo alterar notablemente las características del producto.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable y deformable.
- Elevada durabilidad.
- Muy alta adherencia sobre los soportes.
- Acabado mineral altamente decorativo.
- Rápida y fácil aplicación.
- Efecto fungicida.

SOPORTES

- Mortero tradicional, hormigón, cartón yeso, pintura y revestimientos sintéticos siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.

ACABADO

- Fratasado grueso, rayado y piedra de color proyectada.

SUMINISTRO Y EMBALAJE

- Cubos de plástico de 25 Kg.
- Palets plastificados de 27 botes.
- Peso del palet: 675 Kg.
- Gama de colores según carta.
- Conservación: 1 año protegido del calor y bajas temperaturas.



F I C H A T É C N I C A

Características	MORTERO EUROCEM QUARZ - G
Certificación	UNE – EN 1504-2:2005
Densidad aparente	2±0,2 g/cm ³
Granulometría	0 – 2 mm
Adherencia sobre mortero	≥ 1 N/mm ²
Espesor de aplicación	1 a 2,5 mm según medida del árido
Consumo	2,5 a 3,5 Kg/m ²
Comportamiento al fuego	M1 no inflamable

A P L I C A C I Ó N Y C A R A C T E R Í S T I C A S

Deformabilidad:

El módulo de elasticidad de **EUROCEM QUARZ - G** es muy superior al de los morteros tradicionales de cemento, con la cual presentan una menor tendencia a la fisuración y al cuarteamiento. **EUROCEM QUARZ - G** se considera un producto semi-deformable, muy adecuado para obras de rehabilitación y sistemas de aislamiento térmico con planchas de poliestireno o lana de roca, donde los soportes no tienen la rigidez suficiente para aplicar morteros de base cemento como pueden ser los morteros monocapa.

Adherencia:

La composición de **EUROCEM QUARZ - G** hace que sean productos altamente adherentes sobre una amplia variedad de soportes, ya sean porosos o no porosos.

Resistencias mecánicas:

Las resistencias mecánicas están preparadas para soportar las demandas habituales de un revestimiento de fachadas, esto creando un revestimiento semi-deformable.

Impermeabilidad:

Es impermeable al agua de lluvia, pero no se considera un producto estanco.

Permeabilidad al vapor de agua:

Presenta una buena permeabilidad al vapor de agua, permitiendo efectuar con normalidad los intercambios higrotérmicos entre los soportes de obra y el ambiente exterior.