



EUROCEM MORTEROS S.L.

CTRA CM 4010 Km. 19.100
SESEÑA NUEVO (TOLEDO)
10

UNE EN 998-1

EUROCEM ADEPOL

MORTERO PARA REVOCO/ENLUCIDO PARA USO CORRIENTE
TIPO (GP) USO EXTERIOR

DENSIDAD DEL PRODUCTO ENDURECIDO	1.500 ± 100 kg / m ³
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	CS IV
ADHESIÓN (N/mm ² y forma de rotura (FP) A, B o C	0.5 N/mm ² - FP: B
ADHESION SOBRE PLACA DE EPS	0,08 N/ mm ² - rotura cohesiva del soporte
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (Categorías)	W 2
PERMEABILIDAD AL AGUA	< 1 ml. / cm ²
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	μ 20
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO (CLASE)	A 1

Marcado CE