



**EUROCEM MORTEROS S.L.**

CTRA CM 4010 Km. 19.100  
SESEÑA NUEVO (TOLEDO)  
10

UNE EN 998-1

**EUROCEM PIEDRA**

MORTERO PARA REVOCO MONOCAPA (OC)  
USO EXTERIOR

DENSIDAD DEL PRODUCTO ENDURECIDO	1.400 ± 100 kg / m <sup>3</sup>
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	OC CS III W2
ADHESIÓN DESPUÉS DE CICLOS CLIMÁTICOS DE ACONDICIONAMIENTO (N/mm <sup>2</sup> y forma de rotura (FP) A, B o C)	0.3 N/mm <sup>2</sup> - FP: B
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (Categorías)	W 2
PERMEABILIDAD AL AGUA SOBRE SOPORTES RELEVANTES DESPUÉS DE CICLOS CLIMÁTICOS	< 1 ml / cm <sup>2</sup>
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	μ 25
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO (CLASE)	A 1

Marcado CE