



EUROCEM MORTEROS S.L.

CTRA CM 4010 Km. 19.100
SESEÑA NUEVO (TOLEDO)
10

UNE EN 998-1

EUROCEM PROYECT

MORTERO PARA REVOCO/ENLUCIDO PARA USO CORRIENTE
TIPO (GP) USO INTERIOR

DENSIDAD DEL PRODUCTO ENDURECIDO	1.600 ± 100 kg / m ³
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	CS III
ADHESIÓN DESPUÉS DE CICLOS CLIMÁTICOS DE ACONDICIONAMIENTO (N/mm ² y forma de rotura (FP) A, B o C)	0.25 N/ mm ² - FP: B
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (Categorías)	W 0
PERMEABILIDAD AL AGUA SOBRE SOPORTES RELEVANTES DESPUÉS DE CICLOS CLIMÁTICOS	< 1 ml / cm ²
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	μ 25
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO (CLASE)	A 1

Marcado CE